

Technisches Merkblatt

DECO STYLE BETON



Farben für Profis

Stand 28.01.2016

Marktbezeichnung	Deco Style Beton
Art des Werkstoffes	Dekorativer Beschichtungsstoff für eine betontypische Optik
Anwendungsbereich	Innen, zur dekorativen Gestaltung auf allen tragfähigen, geeigneten Untergründen
Farbton	In 3 Standard Betonfarbtöne ca. C049, D051, C052 nach ZERO Fassaden-Collection
Glanzgrad	Matt bis seidenmatt
Bindemittelbasis	Kaliwasserglas mit organischen Zusätzen
Spez. Gewicht	1,8 ± 0,2 g/cm ³
Eigenschaften	Geruchsarm, umweltfreundlich, wasserdampfdiffusionsfähig, authentischer Betonlook-Effekt, für angenehmes Wohnraumklima
Trockenzeit	Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und Schichtstärke staubtrocken nach 30 Minuten; nach 4 – 6 Stunden griffest bei ca. 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit
Verdünnung	Wasser
Verarbeitungsart	Mit Glättkelle „venezianische Form“ (abgerundete Ecken) und Flächenrakel
Verarbeitungstemperatur	Mind. + 8 °C für Luft und Untergrund
Materialverbrauch	Ca. 2,0 – 2,5 kg/m ² genaue Ergebnisse sind am jeweiligen Objekt zu ermitteln
Lagerung	Kühl, jedoch frostfrei
Reinigung Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife
Verpackung	15 kg und 25 kg
Systemaufbau	Besonders zu beachten: VOB Teil C, DIN 18363
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen sein. Alte, blätternde Anstriche müssen restlos entfernt werden. Intakte Flächen sind nach Qualitätsstufe Q2 zu glätten. Untergründe mit ZERO Silikat Kontakt grundieren

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Beschichtungsaufbau Betonoptik	Vorbehandelte/grundierte Fläche 1 x komplett mit ZERO Deco Style Beton im gewünschten Farbton spachteln. Nach Trocknung Fläche nochmals Vollflächiges Auftragen von ZERO Deco Style Beton im gewünschten Farbton mit der Glättkelle, danach glätten mit dem Flächenraket. Durch Aufsetzen und Abziehen der Kelle werden Lunker und Ausbruchstellen imitiert, diese mit leichtem Druck oberflächlich glätten. Lunker, Spannlöcher und Schalungsfugen können als Gestaltungselemente in die feuchte Masse frei eingekratzt werden. Danach wird die handtrockene Fläche mit ZERO Deco Style Fixativ leicht eingesprüht ohne dass Läufer entstehen. Jetzt mit der flach gehaltenen Kelle die Fläche leicht abziehen. Hierdurch werden sehr glatte Teilbereiche geschaffen. Nach der Trocknung entsteht eine hell / dunkel wirkende Betonoptik.
Schalbetonoptik	Vorbehandelte/grundierte Fläche 1 x komplett mit ZERO Deco Style Beton im gewünschten Farbton spachteln. Nach Trocknung Fläche nochmals mit gleichem Material spachteln. Anschließend sind in die noch frische Masse Schalbetontypische Holzmaserungen mit dem Maserboy nebeneinander im Hoch- oder Querformat einzuarbeiten. Gesamte Fläche kann anschl. mit Deco Style Fixativ besprüht werden, ohne dass Läufer entstehen. Nach Trocknung entsteht eine hell / dunkel wirkende Schalbeton ähnliche Optik..
EU-Grenzwerte für den VOC-Gehalt	Kategorie: LWb-200 g/l (2010) dieses Produkt enthält ≤ 200 g/l VOC
Anmerkung	In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.