



Produktbeschreibung

ERFURT-Systemkleber SR 2

Hersteller

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Rohstoffe/Herstellung

ERFURT-Systemkleber SR 2 ist ein spezieller Dispersionskleber mit hoher Klebhaftung.

Produktdaten

- Bestell-Nr. 1001207
- Gewicht: 18-kg-Eimer

Produkteigenschaften

- Für den Innenbereich
- Hohes Klebevermögen
- Leichter und geschmeidiger Auftrag mittels Rolle
- Spritzbar mittels Airlessgerät
- Einfach, schnell und sauber in der Verarbeitung
- Optimale Haftung zum Untergrund
- Hohe Nassfestigkeit
- Weichmacherfrei
- Hohe Tapeziersicherheit
- 20 Minuten Offenzeit*
- Ohne Zusatz von Schwermetallverbindungen
- Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN EN ISO 12 572 entspricht je nach Systemaufbau einer diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke von ca. 0,06 m

* Die Werte gelten für +20 °C und 65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Anwendung

Der ERFURT-Systemkleber SR 2 kann auf allen tragfähigen glatten Untergründen an Wänden und Decken im Innenbereich eingesetzt werden.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss trocken, sauber und fest sein. Nicht haftende Altbeschichtungen sind zu entfernen. Starke Höhenunterschiede sind mit Spachtelmasse auszugleichen.

Verarbeitungsbedingungen

Verbrauch je nach Untergrund und Auftragsmenge 0,3 bis 0,5 kg/m². Verarbeitungstemperatur nicht unter 10° C.

Verklebung



ERFURT-Systemkleber SR 2 mit einer Rolle in einer Breite von 1-2 Bahnen satt und gleichmäßig auf den Untergrund auftragen.



Den Wandbelag in das Klebebett einlegen und mit dem Tapezierspachtel so andrücken, dass sich der Kleber gleichmäßig verteilt und ein planer Untergrund entsteht.

Trocknung

Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 6 –12 Stunden trocken und überarbeitbar. Bei niedriger Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Lagerung

ERFURT-Systemkleber SR 2 Behälter gut verschlossen, kühl und frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, die Kleberoberfläche mit Folie vor dem Austrocknen schützen und geschlossen lagern. Im geschlossenen Originalgebinde mindestens 24 Monate lagerfähig.

Entsorgung

Eingetrocknete bzw. abgebundene Reste von ERFURT-Systemkleber SR 2 können zusammen mit normalem Hausmüll entsorgt werden.

Prüfergebnisse

Die Wasserdampfdurchlässigkeit wurde von der Schall- und Wärme-meßstelle Aachen GmbH, gemäß DIN EN ISO 12 572 mit Prüfungsbericht Nr.1030509-D-WDD bestimmt.