



## Kronen<sup>®</sup> Exquisit-Finish 963

### Pigmentiertes Gold-, Silber-, Messing- und Bronzespachtelwachs für Glättetechniken innen

#### Werkstoffbeschreibung

<b>Werkstoffart:</b>	Spezielle Wachsmischung in entaromatisierten Lösern und Metallpigmenten	
<b>Verwendungszweck:</b>	Für alle glatten Innenflächen, die mit einem Gold-, Silber-, Messing- oder Bronzeeffekt veredelt werden sollen. Speziell als Endbeschichtung von Glättetechniken, die mit Jaeger Stucco Veneziano gespachtelt sind. Abschließend kann mit Kronen Wachs-Finish ein zusätzlicher Schutzüberzug in 1-2 Lagen dünnschichtiger Spachtelung aufgetragen werden. Der Einsatz in Feuchträumen und im Spritzbereich von Spülen, Waschbecken o.ä. kann nicht empfohlen werden.	
<b>Eigenschaften:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• auf Hochglanz polierfähig</li><li>• schützt die Oberfläche</li></ul>	
<b>Farbtöne:</b>	<b>Bestell-Nr.:</b>	<b>Farbton:</b>
	963 0700	Echtgold
	963 0701	Echtsilber
	963 0705	Messing
	963 0706	Bronze
<b>Glanzgrad:</b>	Auf Hochglanz polierfähig.	
<b>Dichte:</b>	1,12 g/cm <sup>3</sup> bei 20°C	
<b>Verdünnung:</b>	gebrauchsfertig eingestellt	
<b>Ergiebigkeit:</b>	15-25 g / m <sup>2</sup>	
<b>Verpackung:</b>	450g	
<b>Lagerung:</b>	Kühl und trocken im gut verschlossenen Original-Gebinde lagern. Behördliche Vorschriften sind zu beachten. Vor Frost schützen.	

#### Anwendungstechnische Hinweise

- Vorbereitung:**

Zuerst grundieren der Flächen mit Jaeger Iso-Mineralgrund.

Bei stark saugenden Untergründen muss mit Kronen<sup>®</sup> Hydrosol Tiefgrund vorgrundiert werden.

Anschließend je nach Rauigkeit des Untergrundes mit Hilfe der Jaeger Glättkelle oder der Veneziano Spachtel in 1 - 2 Lagen mit Jaeger Stucco Fondo glatt spachteln. Nach Trocknung über Nacht planschleifen der gespachtelten Fläche mit 600 er Papier / Handschliff.
- 2.1. Vollflächige Gold-, Silber-, Messing- und Bronze-Glättetechnik:**

Zur Erreichung einer vollflächigen Gold-, Silber-, Messing- oder Bronzeefläche muss vor dem Aufbringen von Kronen<sup>®</sup> Exquisit-Finish ein geschlossener Fleckspachtelgang (2-3 Lagen) mit Jaeger Stucco Veneziano im entsprechenden Farbton erfolgen. Diese gespachtelte Fläche muss gut durchtrocknen. Mit Körnung 1200 schleifen und entstauben.

Nun wird Kronen<sup>®</sup> Exquisit-Finish mit der Jaeger Veneziano Spachtel in 2 dünnschichtigen, geschlossenen Lagen in Fleckspachtelung aufgetragen. Um eine ausreichende Schichtdicke zu erreichen, sollte der Auftrag nur mit wenig Druck erfolgen.

Soll kein weiterer Schutzüberzug aufgetragen werden, kann die Fläche nach der Trocknung (2-8 Stunden) poliert werden. Dazu umwickelt man die Jaeger Veneziano-Spachtel mit einem fusselfreien, weichen Tuch und poliert die Fläche auf den gewünschten Glanzgrad.

