

PUFAS Rotrand Haftputzgips

Haftputzgips für die Handverarbeitung nach DIN 1168

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Anwendungsbereich: | <i>PUFAS Rotrand Haftputzgips</i> ist ein einlagiger Wand- und Deckenputz der Mörtelgruppe PIVb und eignet sich zum Verputzen aller tragfähigen, mineralischen Untergründe im Innenbereich. | |
| Technische Daten: | Rohstoffbasis: | Naturgips, Kalkhydrat |
| | Schüttgewicht: | ca. 0,74 g/cm ³ |
| | pH-Wert: | ca. 12 |
| | Verbrauch: | 5,5 kg/m ² bei 1 cm Putzstärke |
| | Ansatzverhältnis: | 25 kg in 18 l Wasser |
| Untergrundvorbereitung: | Der Untergrund muß trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Schalöl, Staub usw.) sein. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit <i>PUFAS Tiefengrund LF</i> grundieren. | |
| Verarbeitung: | <i>PUFAS Rotrand Haftputzgips</i> in sauberes, kaltes Wasser einstreuen und kräftig durchrühren. Für große Ansatzmengen Motorrührwerk verwenden. Den angerührten Mörtel innerhalb von 20 Minuten aufziehen, wobei eine Mindestschichtdicke von 5 mm einzuhalten ist. Die mittlere Putzschicht sollte 10 mm betragen. Nach dem Versteifungsbeginn kann die Oberfläche noch 30 - 50 Minuten nach leichtem Annässen abgefilzt oder geglättet werden. Bei zweimaligem Auftrag ist die erste Putzlage noch in weichem Zustand aufzukämmen. Erst nach dem Erhärten die zweite Lage aufbringen. | |
| Lagerung: | Gebinde gut verschlossen und trocken - vorzugsweise auf Holzrost - lagern. | |
| Artikel-Nr.: | 361 | |
| Gebindegrößen: | Papiersack á 25 kg | |