

Anleitung SikaWall®-550 Magic

BUILDING TRUST



VERARBEITUNG SikaWall®-550 Magic MIT SikaWall®-550 Foil



1
Arbeitsvorbereitung: Folgende Materialien sind notwendig. SikaWall®-550 Magic, SikaWall®-550 Foil, Anrührreimer, Messbecher, Stift, Wasserwaage, Rührwerkzeug, Cuttermesser, Zollstab, Wassersprühflasche



2
Untergrundvorbereitung: Grundieren mit Sikafloor®-01 Primer oder Sikafloor®-02 Primer. Für weitere Informationen siehe PDB.



3
Aufteilen und Einzeichnen der Flächen:
Größe der Schalungsfolien SikaWall®-550 Foil 1,25 x 0,8 m



4
Einen Beutel SikaWall®-550 Magic mit 830 ml Wasser anrühren. Ein Beutel entspricht der Fläche einer Schalungsfolie (1 m²).



5
Spachtelmasse mit einem Glätter in das vorgezeichnete Feld auftragen und das komplette Material verbrauchen.



6
Gespachtelte Fläche mit Sprühflasche leicht befeuchten und nachglätten.

Anleitung SikaWall®-550 Magic

BUILDING TRUST



Die Folie wird eingelegt.



Die Folie wird angewalzt.



Das ausgetretene Material abtragen.



Der Zuschnitt der Schalungsfolien erfolgt mit einem Cuttermesser. Die Folien sind mehrfach nutzbar und können mit Wasser gereinigt werden.



Folien nach ca. zwei Stunden Trocknungszeit entfernen.



Die Fläche ist fertig.