



Farben für Profis

SATINA SEIDENGLANZLACK METALLIC BASE MM

Technisches Merkblatt

| | |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marktbezeichnung: | SATINA SEIDENGLANZLACK METALLIC BASE MM |
| Art des Werkstoffes: | Hochwertiger Seidenglanzlack |
| Anwendungsbereich: | Außen und innen |
| Farbton: | 70 Standard Metalltöne in Anlehnung an RAL E2 Effekt-Kollektion, 15 DB Farbtöne, ca. RAL 9006, 9007 |
| Glanzgrad: | Seidenglänzend |
| Bindemittelbasis: | Langöliges Alkydharz, PUR-vergütet |
| Spez. Gewicht: | 1,1 +/- 0,2, je nach Farbton unterschiedlich |
| Eigenschaften: | Seidenglänzend, wetterbeständig, idealer Verlauf, hoch abrieb- und schlagfest, gute Deck- u. Füllkraft, verarbeitungsfertig eingestellt |
| Geeignete Abtönfarbe: | Untereinander mischbar und tönbar über ZERO MiX Tönanlage |
| Trockenzeit: | Staubtrocken nach ca. 6-7 Std., griffest über Nacht, überstreichbar nach 48 Std., je nach Temperatur und Luftfeuchte. |
| Verarbeitungsart: | Streichen, rollen |
| Verarbeitungstemperatur: | Mindestens + 5 °C für Luft und Untergrund, kann bei geringer Luftfeuchtigkeit auch bei geringeren Temperaturen verarbeitet werden |
| Materialverbrauch: | Ca. 90 ml/m ² |
| Schichtstärke: | 30 - 40 µm Trockenfilmstärke pro Anstrich |
| Lagerung: | Kühl und trocken. Anbruchgebinde gut verschließen. Entzündlich! |
| Reinigung der Werkzeuge: | Sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz |
| Verpackung: | 650 ml, 2,2 l |
| Systemaufbau: | Besonders zu beachten: VOB, Teil C, DIN 18363 |
| Untergrundvorbereitung: | Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Nicht tragfähige Altanstriche restlos entfernen. Der Untergrund muss gleichmäßig weiß deckend mit ZERO Universal Haftgrund vorbehandelt werden (Technisches Merkblatt beachten). |
| Anstrichaufbau: | Auf vorbereiteten Untergründen 2 - 3 x mit ZERO Satina Seidenglanzlack im Metallicfarbton streichen. Die Metallic-Farbtöne sollten auf strukturierten Flächen verwendet werden. Glatte, feinstrukturierte Untergründe können bei der Bearbeitung mit ZERO Satina Seidenglanzlack Metallic Wolkigkeit und Walzenspuren aufweisen. Auf glatten Untergründen können dekorative Oberflächen erzielt werden, wenn die nasse Farbe mit einer Ovalbürste im Kreuzschlag verschlichtet wird. Wir empfehlen das Anlegen von Musterflächen. Das Technische Merkblatt ZERO Satina Seidenglanzlack beachten. |
| EU-Grenzwerte für den VOC-Gehalt: | Kategorie: dLb-300 g/l (2010) dieses Produkt enthält ≤ 300 g/l VOC |
| Anmerkung: | In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten! |

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Eine Rechtsverbindlichkeit ist daraus nicht abzuleiten. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig.

Stand: Oktober 2009 / be

ZERO-LACK GmbH & Co.KG • Bleichstraße 57-58 • 32545 Bad Oeynhausen
Tel. 0 57 31 / 98 87-0 • Fax 0 57 31 / 98 87-671 • info@zero-lack.de • www.zero-lack.de