



Toptex Maler-Glasvlies Aqua Pigmentiert

Stand: 16.07.2018

Produktbeschreibung	Toptex Maler-Glasvlies Aqua Pigmentiert
Material	Dekorative Wand- und Deckenbekleidung, gemäß DIN EN 15102. Hergestellt aus Glasfasergarn, pigmentiert, schnittfest ausgerüstet, mit rückseitiger wasseraktivierbaren Klebeschicht. Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen
Anwendungsbereich	Einsatz auf leicht gerissenen Putzflächen zur Egalisierung. Als dekorative Wandgestaltung. Erfüllt die Anforderungen des Öko-Tex Standard 100
Überwachung	CE
Eigenschaften	Je nach Beanspruchungsgrad ist der Anstrichaufbau zu wählen. Das Glasfasergewebe ist dimensionsstabil, rissüberdrückend und reinigungsfähig
Gewicht	ZA07=230 g/m ² ZA09=150 g/m ²
Rollenmaß	Je 50 x 1 m
Untergrund	<p>Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Alte Tapeten und wasserquellbare Anstriche entfernen. Unebenheiten fachgerecht mit ZERO Faserhaftspachtel ausgleichen.</p> <p>Stark saugende Untergründe: Mit ZERO Hydrogrund SLF grundieren.</p> <p>Schwach saugende Untergründe: Mit ZERO Konzentrat F 1:4 mit Wasser verdünnt oder mit anderen geeigneten ZERO Grundierungen vobehandeln</p>
Verarbeitung	<p>Das Vlies durch das Aqua-Gerät ziehen und bahnenweise zusammenlegen, Knicke vermeiden. Der rückseitige Kleber aktiviert sich innerhalb von ca. 60 Sekunden.</p> <p>Bei der Verklebung an Decken sollten ca. 2 - 3 Minuten Quellzeit abgewartet werden, um eine höhere Klebekraft zu erreichen.</p> <p>Das Vlies niemals gestürzt verkleben.</p> <p>Das zugeschnittene ZERO Toptex Maler-Glasvlies Aqua Pigmentiert wird auf Stoß oder im Doppelschnittverfahren verarbeitet.</p> <p>Bei der Verarbeitung mit Doppelschnitt ist darauf zu achten, dass dicht am Rand des überlappenden Vlieses geschnitten wird, um eine Penetration der Vliesoberfläche mit Kleber zu minimieren. Die Bahnen sind im Nahtbereich gut miteinander zu kontaktieren. Das blasenfreie Andrücken erfolgt vorzugsweise mit einem Tapezierspachtel oder anderen geeigneten Werkzeugen. Überstände vorsichtig in die Ecken drücken und entlang eines Tapezierspachtels oder eines Lineals mit einem Cuttermesser mit scharfer Klinge abschneiden. An Außenecken kann das Vlies entlang der Kanten mit einem feinen Nassschleifpapier, Körnung P 240 oder feiner, leicht angeschliffen werden (nicht durchschleifen), wodurch die Kante leicht gebrochen wird und das Vlies blasenfrei um die Außenecke gelegt und angedrückt werden kann.</p>

Seite 1 von 2

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Toptex Maler-Glasvlies Aqua Pigmentiert

Stand: 16.07.2018

Die Trockenzeit beträgt bei normaler Raumtemperatur (18 °C) ca. 7 - 12 Stunden

Beschichtung

Nach vollständiger Trocknung ist ZERO Toptex Maler-Glasvlies Aqua Pigmentiert mit geeigneten ZERO Anstrichstoffen, je nach geforderter Oberflächenbeschaffenheit, zu beschichten

Anmerkungen

In schwierigen Fällen Beratung einholen.

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche an Ort und Stelle durchzuführen.

Während des Zuschneidens der Bahnen ist auf Fehlerfreiheit des Glasvlieses zu achten. Beanstandungen nach erfolgter Verlegung können nicht anerkannt werden.