

HANDSPACHTEL

| | |
|--------------------------------|--|
| Marktbezeichnung | HANDSPACHTEL |
| Art des Werkstoffes | Verarbeitungsfertige Dispersionsspachtelmasse, rostinhibierend |
| Anwendungsbereich | Innen, für Decken- und Wandflächen |
| Farbton | Naturweiß |
| Glanzgrad | Matt |
| Bindemittelbasis | Kunstharz-Dispersion |
| Pigmentbasis | Füllender Extender |
| Spez. Gewicht | 1,8 +/- 0,2 g/cm ³ |
| Eigenschaften | Gut füllender, leicht schleifbarer Glättspachtel mit geringem Schwund, zum Egalisieren unebener Untergründe. |
| Trockenzeit | 3 - 4 Stunden, je nach Schichtstärke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit, schleif- und überstreichbar nach Trocknung über Nacht |
| Verdünnung | Falls erforderlich, mit sauberem Wasser |
| Verarbeitungsart | Mit rostfreier Kelle auftragen und glätten |
| Verarbeitungstemperatur | Mind. + 5 °C für Luft und Untergrund |
| Materialverbrauch | Ca. 1,4 – 1,8 kg/m ² /mm auf glatten, normalporigen Beton; genauere Werte sind durch Probespachtelungen zu ermitteln |
| Lagerung | Kühl, jedoch frostfrei; im original-verschlossenen Gebinde ca. 12 Monate |
| Reinigung der Werkzeuge | Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife |
| Verpackung | 25 kg |
| Systemaufbau | Besonders zu beachten: VOB, Teil C, DIN 18363 |
| Untergrundvorbereitung | ZERO Handspachtel kann auf allen mit ZERO Grundierungen vorbereiteten Untergründen sowie allen tragfähigen Altanstrichen, die fest, sauber und trocken sind, eingesetzt werden. Lack- und Latexanstriche anlaugen. Nicht tragfähige Altanstriche mit ZERO Farb Ex entfernen. Spachtelung: Ein- oder mehrmals mit Glättkelle bzw. Flächenspachtel aufziehen und nachglätten. Evtl. mit Strukturwalze abrollen. Überstreichbarkeit: Mit ZERO Konzentrat F grundieren, 1:4 mit Wasser verdünnt. Danach können alle für innen geeigneten ZERO Produkte unter Berücksichtigung der entsprechenden technischen Richtlinien verwendet werden. |
| Anmerkung | In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten! |