

Select Putzgrund

Stand: 18.05.2018

Marktbezeichnung	Select Putzgrund
Art des Werkstoffes	Wetterbeständige, quarzhaltige pigmentierte Grundierfarbe, lösemittelfrei
Anwendungsbereich	Außen und innen. Als Grundanstrich für ZERO Kunstharzputze und ZERO Siliconharzputze
Farbton	Weiß
Glanzgrad	Matt
Bindemittelbasis	Kunstharz-Dispersion nach DIN 5594
Spez. Gewicht	1,6 +/- 0,2 g/cm ³
Eigenschaften	Wetterbeständig nach VOB, spannungsarm, diffusionsfähig
Geeignete Abtönfarbe	Handelsübliche Abtönfarbe
Trockenzeit	Überarbeitbar nach ca. 6 Stunden, bei normaler Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Verdünnung	Wasser
Verarbeitungsart	Rollen, streichen
Verarbeitungstemperatur	Mind. + 5 °C für Luft und Untergrund
Materialverbrauch	Ca. 200 - 250 g/m ² pro Anstrich
Lagerung	Kühl, jedoch frostfrei
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife
Verpackung	15 kg Kunststoffovaleimer
Systemaufbau	Besonders zu beachten: VOB, Teil C, DIN 18363
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Nicht tragfähige Altanstriche restlos entfernen. Neuputz fluatieren und nachwaschen. Kalk- und Zementfarben restlos entfernen. Moos und Algen mit ZERO Fungi Ex einstreichen und 24 Stunden wirken lassen, mit Dampfstrahl entfernen. Stark saugende und sandende Untergründe außen mit ZERO Tiefengrund Ti 77 festigen. Intakte Altanstriche und Putze, Mörtelgruppe II + III, mit ZERO Select Putzgrund max. 5 % verdünnt grundieren. Kleine Fehlstellen im Außenbereich mit geeignetem Fassadenspachtel, im Innenbereich mit ZERO Handspachtel bearbeiten. Bemerkung: Bei Flächen mit Salzausblühungen keine Gewähr für Haltbarkeit
Anstrichaufbau	Vorstreichen mit ZERO Select Putzgrund, max. 5 % verdünnt
EU-Grenzwerte für den VOC-Gehalt	Kategorie: hWb-30 g/l (2010), dieses Produkt enthält ≤ 0,1 g/l VOC

Anmerkungen

In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.